

Fiche Technique

DIM'TOIT

DIM'TOIT est un revêtement coloré, pour la protection et la rénovation des toitures.

Description :

- > Revêtement coloré pour la rénovation des toitures.
- > Imperméabilisant.
- > Pouvoir adhérent élevé.
- > Sans solvant.

Caractéristiques :

DIM'TOIT possède un fort pouvoir adhérent sur les différents supports, plaques ondulées, ardoises fibrespéciment, tuiles béton. Peut également être utilisé sur les revêtements asphaltés (Shingle...). DIM'TOIT est une solution prêt à l'emploi, sans solvant, et donc sans gêne pour l'utilisateur.



Périmètres d'emploi :

- > Les mains et les outils devront être nettoyés immédiatement à l'eau.
- > Dans le cas de mise en peinture de plaques ondulées neuves, ne pas les peindre «in situ» si elles sont posées depuis moins d'un an.
- > Ne pas appliquer DIM'TOIT sur les ardoises fibres ciment silicatés et sur les ardoises fibres ciment TM (à base de ciment fondu), voir fiche reconnaissance des supports.
- > Ne jamais mélanger DIM'TOIT avec d'autres produits.
- > Homogénéiser avant utilisation.
- > Ne pas pulvériser s'il y a du vent.
- > Eviter d'appliquer d'octobre à mars, et par temps très humide.
- > Bien refermer les emballages après usage.
- > Respecter les normes de sécurité pour la circulation sur toitures (voir réglementation en cours).
- > Les dispositions de protection des travailleurs et de l'environnement contre les risques liés à l'émission et à l'inhalation de poussières d'amiante lors de la préparation des supports en amiante-ciment doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
- > Ne pas déverser dans les égouts, ni dans les cours d'eau.
- > Utiliser du matériel de protection approprié.
- > Les mains et les outils devront être nettoyés immédiatement à l'eau.

Consulter la fiche de données de sécurité pour plus d'informations liées à la sécurité et environnement.

Application :

Conditions Ideales : 60% de taux d'humidité et 20°C.

Pour un résultat optimal, il faut appliquer 2 couches, espacées d'au moins 6 heures. La bonne tenue du revêtement coloré dépend particulièrement de l'état du support. Les supports doivent être parfaitement secs, sains, propres, débarrassés des traces de poussières, des lichens et autres organismes végétaux. Pour le nettoyage, il faut impérativement utiliser des procédés humides et seul un appareil haute pression permet d'obtenir une surface propre. Procéder aux réparations et aux traitements des fissures avec un mastic. Traiter impérativement la surface, même si elle paraît parfaitement propre avec un anti fongicide. DIM'TOIT doit être utilisé sans aucun ajout et bien homogénéisé avant utilisation. DIM'TOIT est un prêt à l'emploi pour une application par pulvérisation pneumatique (ou Airless) avec une buse adaptée. Il peut également être appliqué au rouleau ou à la brosse. Agiter au malaxeur avant utilisation (15 mn).

Ne pas ajouter d'additif.

Composition :

Composition : Emulsion acrylique en phase aqueuse.

Extrait Sec : 46% $\pm$ 1%.

Aspect : Mat.

Densité : 1.24 $\pm$ 0.05.

Coloris : Voir le nuancier.

Classification : Norme AFNOR T 36005 : classe 1 famille 7b2.

COV = Composé Organique Volatile : < 10 g/l.

Références et conditionnements :

CONDITIONNEMENTS :

Réf.	Couleur	DIM'TOIT
444717		Seau de 17 L - 68 à 85 m ²
444711		Seau de 17 L - 68 à 85 m ²